

DELTA® Imprägniergrund 1.06

Vízzel oldható impregnáló alapozó, kültéri, bevonat nélküli fa felületek impregnálására, megelőző hatással a fafelületet károsító gombák, valamint megelőző hatással a fakárosító rovarok ellen.

Felhasználási terület

A DELTA® Imprägniergrund 1.06 a kültéri, földkapcsolat nélküli, statikus terhelés alatt nem álló fafelületek kékülés és gombásodás elleni védelmére szolgál a DIN 68800 /3. része szerint. Fungicid, gombaölő alapozó réteggéént használható, kizárólag bevonatrendszerek alapozójaként, minden nem mérettartó fa szerkezettől a mérettartó fa szerkezetekig, mint pl. kerítések, zsindelyek, pergolák, zsaluk valamint ablakok és kültéri ajtók felületeire. Nem alkalmazható beltérben, méhkaptárak esetében, vagy szaunák bevonására.

Impregnáló alapozóként egy rendszerben a DELTA® Fenster Compact 6.05-el javasolt alkalmazni.

Kiszerezések: 1,0 / 2,5 / 5,0 / 20,0 liter

Színárnyalatok: színtelen - 0000 -

Alapozó színválaszték, az aktuális DELTA Woodprotection Industriebau színkártya szerint.

Műszaki adatok

Illat: fajta jellegzetes

Sűrűség (20°C): kb.1,01 g/ml

Delta® Imprägniergrund 1.06
Műszaki adatlap W - 106
Állapot: 2011 / 07.



www.cd-color.hu

Viszkozitás (20°C):	kb. 11 s (DIN 53211/4)*
Hatóanyag tartalom:	0,81 gr IBC és 0,05 gr Permetrin 100 gr késztermékben.
Felhordási hőmérséklet (ajánlott):	> 8 °C (érvényes a környezetre, alapanyagra, alapfelületre)
Lobbanáspont (normál körülmények alatt):	nem alkalmazható
Szárazanyag tartalom:	8,4 %
Száradás 20 °C-on és 60% rel. légnedvességnél:	kb. 4 óra, a fa alapfelület szívóképessége szerint
Kiadósság:	8-12m ² / liter /réteg (az alapfelület tulajdonságai szerint / pontos kiadóssági értéket csak az adott felületnél nyerhetünk).
Anyagszükséglet:	200 ml/ m²

* termékjellemző értékek (nem részletes adat).

Alapfelület előkészítés:

A bevonni kívánt kül- és beltéri fafelületnek a kezelés előtt por-és zsírmentesnek, valamint szennyeződésektől mentesnek kell lennie. A fa nedvességtartama nem lehet 15% feletti és 8% alatti. Az épületszerkezetekre vonatkozó irányelveket, ajánlásokat és rendelkezéseket a kivitelezés vonatkozásában a fafelület nedvességére és minőségére be kell tartani.

Terméktulajdonságok:

A DELTA® Imprägniergrund 1.06 kiemelkedően jó felületbe szívódó képessége miatt mélyen a mindenkori fa szerkezeti elembe tud hatolni és ott magas hatékonysággal lép fel a fafelületet elszínező - és károsító gombák ellen. Pótlólagosan megelőző védelmet ad a fakárosító rovarok ellen.

A DELTA® Imprägniergrund 1.06 gombaölő alapozó, tapadást közvetít a következő rétegek számára és egy rendszerben, kizárólag kültéren használható fel minden vízzel hígítható ill. oldószertartalmú lakk, zománcfesték, lazúrbevonat, vagy fedőfesték használata során.

Trópusi fafajták esetében fafajták különbözősége szerint, - vonatkozással pl. a fa alkotóelemeire, nedvszívására próbafelület készítését javasoljuk és ennek megfelelően a megelőző kiegészítő kémiai, gombaölő kezelés szükségességét előzetesen tisztázni kell.

Tárolás:

Száraz és fagymentes helyen tárolandó. A felbontott dobozokat használat után ismét gondosan vissza kell zárni. Az eredeti, lezárt kiszerezések legalább 6 hónapig felhasználhatók. A terméket közvetlenül csatornába önteni nem szabad.

Felhordási adatok:

A DELTA® Imprägniergrund 1.06-ot ecsetteléssel, merítési, vagy öntési eljárással is fel lehet hordani. További felhordási módszerek az előbb említettekén kívül nem engedélyezett.

Bütüknél, homlokvégződéseknél a megnövelt szívóképesség miatt pl. vízorrok esetében alaposan, vastagon, az aljzat telítettségéig kell impregnálni a felületet. Az így képződő felesleges anyagmennyiséget hagyni kell lecsorogni a felületről, egyenletesen el kell teríteni a felületen, illetőleg el kell távolítani a felületről. A DELTA® Imprägniergrund 1.06-al történő alapozás után a felület semmi esetre se maradjon fényes, az anyag ne legyen látható a felületen (ne képezzen filmet).

A munkaeszközökbe száradt anyagmaradékok eltávolítását pl. universal hígítóval, lakkbenzinnel kell véghez vinni. Kérjük a tisztítási munkáknál vegyék figyelembe, hogy részben a hígítószer oldóerejétől függ a beszáradt anyag tisztításának hatékonysága.

A termék hígítása vízzel nem engedélyezett, ezzel csökken a termék hatóanyag tartalma és így hatékonysága is eltérő, gyengébb lesz.

Speciális öntési, vagy merítési eljárásnál az anyagtaroló edényeket munkaszüneti-, vagy pihenőidőben mindig lefedve, lezárva kell tartani, hogy az anyag elpárolgásából adódó anyagveszteségeket minimalizáljuk.

A DELTA® Imprägniergrund 1.06-ot minden a kereskedelemben ismert vizes hígítású zománccal, lakkal, lazúrral, fedőfestékekkel, vagy egy rendszerben a DELTA® Fenster Compact 6.05-el, a megfelelő száradási idő után át lehet festeni.

Pigmentált köztes-és záróréteggként minden esetben termékeink közül a DELTA® Flächenlasur 5.02-t, vagy a DELTA® Fensterdeck 6.07-t javasoljuk alkalmazni.

Adott esetben a csiszolt fafelületeket DELTA® Imprägniergrund 1.06-al kell lekezelni.

Előzetesen, a DELTA® Imprägniergrund 1.06 alkalmazásával egyenletes nedvszívású felületet képezhető, így a felület foltosodása elkerülhető. Ugyanakkor a következő pigmentált vékony-, vagy impregnáló lazúrrétegek színintenzitása kisebb lesz, mint a kezeletlen fafelületeknek esetében.

Felhasználási adatok:

A kiadósság erősen függ az anyagfelvitel módjától, a kezelendő felület nedvszívásától, a fa nedvességtartalmától és annak fajtájától. Figyelmén kívül hagyva a felhordási fajtát illető anyagveszteséget, a kiadósság **80-130 ml/m²/réteg** közötti érték, mely megfelel **8-12 m²//rétegnek**.

Annak érdekében, hogy a termék minél mélyebben az alapfelületbe tudjon hatolni, nedvest a nedvesre felhordási technikát javasolunk alkalmazni.

Biztonsági adatok:

Veszélyes anyagra vonatkozó jelzés: N (környezetre veszélyes)

WGK:	2	a vizekre veszélyes (a VwVwS szerint)
Hulladékkezelés:	Ne kezeljük háztartási hulladékokkal együtt. Lefolyóba önteni tilos. Csatornába juttatni tilos.	
Hulladék kód:	Termék -080115 / anyagmaradékot tartalmazó csomagolás - 150110	
Termék kód:	HSM – LV10	

A termék Biztonságtechnikai adatlapját figyelembe kell venni!

Általános óvintézkedések/utalások

Favédő festékanyag - DELTA® Imprägniergrund 1.06 - biozid hatóanyagokkal, mely védi a a fafelületet a károsodásoktól. Ennek értelmében, csak a Műszaki Adatlapban közölt adatok szerint és az engedélyezett felhasználási körben szabad használni. Az ettől eltérő visszaélések egészségügyi- és környezeti károkat okozhatnak. Élővizek környezetében munkavégzés a termékkel nem engedélyezett. A festék közvetlenül élővízbe soha nem kerülhet.

Felhordási korlátozások

Olyan fa felületekre, amelyek rendeltetéséből adódóan élelmiszerrel, vagy állati takarmánnyal érintkeznek favédő festékanyaggal - DELTA® Imprägniergrund 1.06 - bevonni tilos.

Különleges tudnivalók

A DELTA® Imprägniergrund 1.06 nem szabad további bevonat nélkül közvetlen időjárás terhelésnek ki tenni. Amennyiben a DELTA® Imprägniergrund 1.06 -al lekezelt fafelület további kezelése közvetlenül a felhordás után nem lehetséges, annak megfelelő intézkedéseket kell tenni, pl. műanyag fóliával le kell fedni a felületet pl. DELTA® Plan 1000 fóliával (Dörken cég - Herdecke gyártmánya), ezzel megfelelő védelemet kell biztosítani a túlzott nedvességterhelés (eső, hó) ellen. Ezt követően a lehető leggyorsabban meg kell oldani a felület további festékrétegekkel történő lezárását, az aktuális műszaki-és szakintézkedéseknek megfelelően.

A fafelület karbantartása:

A kezelt fafelületeket szabályos időközönként ellenőrizni és karbantartani kell, ezzel a kezelt fafelület és a festékfilm réteg károsodása elkerülhető. Javasoljuk, hogy a kezelt fafelületeket állandó időközönként ellenőrizzék és amennyiben úgy ítélik meg, hogy a bevonaton, vagy az épületszerkezeten hiányosságok problémák jelentkeznek, azt azonnal szakszerűen szüntessék meg.

További szakmai utalások - szakmai irodalom:

Beuth Verlag GmbH, Berlin
Internet:www.beuth.de

DIN 68800 Favédelem a magasépítésben(1-3+5. rész)
DIN EN 927 Kültéri faszervezetek bevonó anyagai és bevonatzrendszere (1.rész)

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
Német Építéstechnikai Intézet - Berlin

Delta® Imprägniergrund 1.06
Műszaki adatlap W - 106
Állapot: 2011 / 07.



www.cd-color.hu

Internet: www.dint.de

DIBt előírásai Favédő anyagok listája (3.füzet, A sor)

Bundesausschuss für Farbe und Sachwertschutz e.V., Frankfurt / Main
(Festék és Értéktárgyvédelem Szövetségi Bizottsága)
Internet:www.farbe-bfs.de

BFS adatlap 18. sz. Kültéri bevonatok fára és fa szerkezetekre (1. rész)

Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim (Ablaktechnikai Intézet- Rosenheim)
Internet : www.ift-rosenheim.de

Megjegyzés:

A szakirodalom, vagy információk a szakirodalomhoz kizárólag a közölt címekre vonatkozik. A kiemelt mintának nincs jogosultsága a teljességre és egy része az információk lehetőségeinek a fára alkalmazott bevonatok és festékanyagok témájában is.

A közölt honlapokra tartozó internetes utalásoknak nincs jogosultsága a létező linkek aktualitására.

Általános tudnivalók

Fentiekben közölt adatok a legújabb termékfejlesztési- és alkalmazástechnikai adatok szerint lettek megadva, tartalmazzák a vonatkozó utalásokat. Leírást ad Önöknek a termékről, valamint információkat a termék használatáról és felhordhatóságáról.

Tekintettel a sokrétűsége, különféle eltérésekre, a mindenkori munkakörülményekre és felhasznált anyagokra vonatkozóan termékleírásunkat nem tudjuk minden egyedi esetre érvényesíteni.

A kezelt felület élettartamának meghosszabításához megfelelő időben esedékes utógondozó- felújító munkálatok szükségesek.

Amennyiben az általunk nem meghatározott tulajdonságok és alkalmazhatóságok kérdése merül fel úgy a termék egy meghatározott célnak megfelelő felhasználhatóságát írásban biztosítjuk, alkalmazástechnikai tanácsadó szolgálatunk legjobb ismeretei szerint amilyen gyorsan csak lehet, minden esetben kötelezettség nélkül.

Az előző, vonatkozó kiadások érvényességüket veszítik.

Alkalmazástechnikai ajánlásaink, melyeket az eladóknak / felhasználóknak a mindenkori technika legújabb álláspontja szerint a legjobb tudásunk alapján nyújtunk, kötelezettség nélküliek.

A termék adásvételi szerződéséből nincs megalapozott szerződéses jogviszony és nincs mellékkötelezettség vállalás. Ezen kívül ez nem menti fel az eladókat / felhasználókat arról, hogy termékeinket saját képességük alapján a megfelelő rendeltetés szerint saját hatáskörükben ellenőrizék.

Egyebek vonatkozásában, Általános Szerződési feltételeink érvényesek.

Jelen adatlap megjelenésével a korábbi összes érintett adatlap változatok adatai, érvényességüket veszítik.

Műszaki felvilágosítás és információk esetén kérjük forduljanak a +492330/926285 (hotline) telefonszámon (német nyelvű) alkalmazástechnikai részlegünkhöz ill. magyarországi kereskedelmi képviselőünkhöz Szakács Tibor Tel.: 06 30 261 2107.

További információkat a www.cd-color.de honlapunkról lehet lehívni.

W - 106 DELTA® Imprägniergrund 1.06 250711 FL



CD-Color
GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstarsse 58

Tel. (+49) 02330/926-0
Fax (+49) 02330/926-580
www.cd-color.de
info@cd-color.de

A DÖRKEN csoport tagja

